

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN(11)Publication number : **03-124895**(43)Date of publication of application : **28.05.1991**

(51)Int.Cl.

D21H 17/67
D21H 27/00(21)Application number : **01-257959**(71)Applicant : **SANYO KOKUSAKU PULP CO LTD**(22)Date of filing : **04.10.1989**(72)Inventor : **SAWAZUMI KENICHIROU**
SHIGETA KATSUYUKI**(54) BULKY NEUTRAL PAPER****(57)Abstract:**

PURPOSE: To obtain the subject neutral paper having low density, high bulkiness and decreased wire abrasion tendency by using more than specific amount of a filler consisting of a vaterite-type hollow spherical calcium carbonate having a specific particle size.

CONSTITUTION: The objective neutral paper contains $\geq 3\%$ (preferably 3-50%) of a vaterite-type hollow spherical calcium carbonate having a specific particle diameter of 0.5-30 μm (preferably 1-10 μm) as a filler.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection][Date of requesting appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of extinction of right]

⑪ 公開特許公報(A) 平3-124895

⑫ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成3年(1991)5月28日

D 21 H 17/67
27/00

8723-4L D 21 H 3/78

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 嵩高中性紙

⑮ 特 願 平1-257959

⑯ 出 願 平1(1989)10月4日

⑰ 発 明 者 沢 住 健 一 郎 山口県岩国市飯田町2-8-1 山陽国策パルプ株式会社
内

⑱ 発 明 者 繁 田 勝 幸 山口県岩国市飯田町2-8-1 山陽国策パルプ株式会社
内

⑲ 出 願 人 山陽国策パルプ株式会 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
社

⑳ 代 理 人 弁理士 野間 忠夫 外1名

要 約

1. 発明の名称

嵩 高 中 性 紙

2. 特許請求の範囲

- 1 粒子径0.5 μ m～30 μ mの範囲に在る中空球状バテライト型炭酸カルシウムが填料として3%以上含有されている嵩高中性紙。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は0.5 μ m～30 μ mの粒子径を有する中空且つ球状のバテライト型炭酸カルシウムを紙の填料として使用することにより、製造される低密度で且つ嵩高の中性紙に因するものである。

(従来の技術)

一般の抄紙に於いては、主な抄紙原料としてのパルプの他に填料を併用することが通例となつている。該紙用の填料としては、タルク、カオリン、炭酸カルシウムを主体とした填料が用いられている。

填料が用いられる主な理由としては、第1にパ

ルプの一部を填料に置き換えることにより、パルプコストが低減出来ること、第2に紙の白色度、不透明度、平滑度、更には印刷適性が向上することなどが挙げられる。

しかしながら一方で抄紙原料として填料を用いるには、幾つかの問題点が残っている。第1点は填料そのものの比重がパルプのそれに比べて高いために、製品の密度が高くなること、言い換えれば製品の嵩が出なくなること、第2点に填料の可成りの部分がワイヤーを通過してアウので、その形状によってはワイヤー摩耗の増進を促すといった問題点が挙げられる。

そのために実際の抄紙工程の中で幾つかの代替填料の使用が提案されている。例えば、微細中空ガラス球で填料の一部と置き換えることによつて嵩高紙を製造する方法が知られている(特開昭52-74001)。この場合、単独で使用すると紙力、白色度の低下が大きく、紙力剤などの薬品を添加する必要がある。また他の填料と併用するとその効果は著しく減少する。

また二酸化チタン含有気泡ビーズを填料として使用する方法も知られている(特開昭63-126996)。しかしながら二酸化チタンが高価であるだけでなく、発底原料である不飽和ポリエステル、スチレンなどは非常に高価であり、抄紙填料として使用するには、実用的とは言えない。

一方、填料のワイヤー摩耗性を低減させる方法に就いても幾つかの提言がなされている。例えば、抄紙用填料として使用する重質炭酸カルシウムに予めアニオン性親粉を吸着させておいて抄紙する方法が知られている(特開昭64-45900)。

この場合、アニオン性親粉を吸着させることにより重質炭酸カルシウムの凝集が起こり、特に不透明度などの紙質を低下させるほか、ワイヤー上でのハイスエアーを考えるとその効果は充分なものとは言えない。

また、炭酸カルシウムに珪酸塩鉱物を含ませて抄紙用炭酸カルシウムのプラスチックワイヤーの摩耗を低減される方法も知られている(特開昭60-45700)。しかしながら、併用する珪酸塩鉱物が

炭酸カルシウムに比べ高価であるだけでなく、ワイヤー摩耗低減の効果も充分なものではない。

以上の様に嵩高中性紙を製造する技術及び中性紙に於いて品質への悪影響が無く、しかも経済的にも安価なワイヤー摩耗低減方法は未だ完成されていないと言える。

〔発明が解決しようとする課題〕

本発明が解決しようとする中性抄紙に於ける問題は、従来から不十分であつた操業性、生産性のうち、特に嵩高紙を製造する技術及びワイヤー摩耗性を低減させる技術を確立させることである。

即ち、本発明は工業的規模で生産し得る中空球状バテライト型炭酸カルシウムを使用することによつて中性嵩高紙を安定的に製造可能ならしめ、且つ抄紙機上でのワイヤー摩耗性を大幅に向上させることにより、品質や生産性を高め様とするものである。

〔課題を解決するための手段〕

本発明者等は中性抄紙に於いて嵩高紙を製造する技術に就いて鋭意検討した結果、中空球状バテ

ライト型炭酸カルシウムを填料として使用することにより低コストで、しかも安定的に生産が可能であることを見出し、本発明を完成するに至つた。

以下に本発明に就いて述べる。

本発明の骨子となる中空球状バテライト型炭酸カルシウムは特願昭63-226340に基づいて製造した。その1例を示すと次の様になる。また本発明の実施例には以下の製法による中空球状バテライト型炭酸カルシウムを使用した。

0.357%の塩化カルシウムを溶解して含む1ーペンタノール対全容量70%をホモジナイザーに入れ、攪拌しながら、炭酸ナトリウムを溶解した対全容量30%の水を滴下し滴下終了後、5分間攪拌を続けた。またカルシウムイオン/炭酸イオンのモル比は1とした。次に調整した炭酸カルシウムを伊通し、再び水でスラリー化した後、安定化処理をした。この中空球状バテライト型炭酸カルシウムは約3 μ mの粒子径を有しており、その嵩比重は1.55であつた。

この方法による中空球状バテライト型炭酸カルシウムとしては粒子径として0.5 μ m以上、嵩比重1.50~2.50程度のものが得られるが、本発明に用いる中空球状バテライト型炭酸カルシウムとしては粒子径1~10 μ m、嵩比重2.00以下のものが好適である。

また、本発明に於ける填料としての中空球状バテライト型炭酸カルシウムの添加量は、夫々の抄紙条件によつて決められるが、一般的な目安としては紙料スラリー中の固形分に対して3~50%が好ましく、3%未満では嵩高効果が得られず、50%を超えると紙力の低下が無視出来ない他、紙粉などの操業上のトラブルが発生する。

この填料配合率以外に例えばバルブの種類や併用されるカチオン性または両性水溶性高分子、アニオン性水溶性高分子または無機質の量や種類を考慮する必要がある。更には紙料スラリーの組成、同スラリーのpH、水回収状況に就いても留意する必要がある。

また他の薬品、例えば水溶性アルミニウム塩、

染料、スライムコントロール剤、サイズ剤、紙力剤、消泡剤など一般に使用されているものであれば特別の配慮無く使用することが出来る。このうち硫酸バンドの様な水溶性アルミニウム塩は抄紙pHが6.0~9.5の範囲内で用いることが出来る。

【実施例】

以下、本発明を実施例により具体的に説明する。ただし本発明は実施例に示した内容により何等制限を受けるものではない。

なお粒子径の測定はミクロンフォトサイザーを使用し、嵩比重の測定は粘土ハンドブック（技術堂）に記載された真比重の測定方法（p.495：等容積の水で置換する方法）に従って行なつた。

薬品の添加量は総べて純乾紙量に対する重量％で示した。

実施例 1

パルプとしてC.S.F.300mLのL-BKPを、また填料として粒子径2.5 μ m、真比重1.65の中空球状バテライト型炭酸カルシウムを使用した。パルプに対する填料の比率は5~50%、両者の混合ス

ラリー濃度が3%となる様に紙料を調成した。

この紙料を0.5%に希釈後、カチオン性水溶性高分子として第4級アンモニウム基を含むカチオン変性デンプン（商品名：パーフェクトアミールPW、松谷化学株式会社製）の1%水溶液を0.5%、次いでコロイダルシリカ（商品名：BMA、エカ社製）の1%水分散液を0.08%添加した。

抄紙は、Tappiスタンダードシートマシンを用いて坪量60g/m²で行ない、キャレンダー処理前後の密度を求めた。

比較例

比較例として填料としての中空球状バテライト型炭酸カルシウムの添加率をパルプに対して3%未満で行なつた場合、また市販の製紙用軽質アラゴナイト型炭酸カルシウム（粒子径2.5 μ m、真比重2.65、商品名：タマパールTP-123、奥多摩工業株式会社製）及び市販の製紙用重質炭酸カルシウム（粒子径1.5 μ m、真比重2.70、商品名：P-Lite、日東粉化工業株式会社製）を填料として使用した場合を何れも実施例と同様にして実験し

た。

結果を次表に示した。

以下余白

表

	実験 No	填 料	紙中填料 (%)	坪量 (g/m ²)	キャレン ダ前密度 (g/m ²)	キャレン ダ後密度 (g/m ²)
実 施 例	1	中空球状バテライト 型炭酸カルシウム	4.71	59.8	0.490	0.541
	2		9.06	59.5	0.491	0.544
	3		12.99	59.7	0.499	0.558
	4		20.01	60.0	0.502	0.578
	5		33.15	60.1	0.513	0.609
比 較 例	6	なし	0.71	60.0	0.459	0.531
	7		1.54	59.9	0.472	0.538
	8		0	60.7	0.451	0.531
	9	軽質アラゴナイト型 炭酸カルシウム	4.59	58.9	0.509	0.599
	10		9.11	59.0	0.519	0.621
	11		12.81	58.7	0.530	0.649
	12		20.00	58.8	0.572	0.680
	13		32.98	59.1	0.601	0.696
	14		4.66	59.4	0.509	0.588
	15		9.00	58.9	0.521	0.629
	16		12.54	58.9	0.533	0.671
	17	重質炭酸カルシウム	19.90	59.2	0.582	0.697
	18		32.90	59.1	0.610	0.729

実施例 2

実施例 1 で使用した 3 種の炭酸カルシウムに就いてワイヤー摩耗度を比較した。ワイヤー摩耗度の測定はバーレー式ワイヤー摩耗試験器によって行なつた。

その結果本発明による中空球状バテライト型炭酸カルシウム（粒子径 2.5μ ，真比重1.65）を使用した場合のワイヤー摩耗量は1.5mgであり、比較例である軽質アラゴナイト型炭酸カルシウム（粒子径 2.5μ ，真比重2.65），重質炭酸カルシウム（粒子径 1.5μ ，真比重2.70）を使用したワイヤー摩耗量は夫々4.4mg，及び8.4mgであつた。
〔発明の効果〕

本発明の実施例からも判る様に、中空球状バテライト型炭酸カルシウムを抄紙填料として用いることにより、従来の填料では得られない嵩高紙の製造が可能になり、またワイヤー摩耗性も低減するという事実が認められ、その工業的価値は極めて高いものである。